

## Ficha técnica

**Producto:** (5,5g) Guantes de látex para examen médico

**Material:** Látex de caucho natural

**Tipo:** No estéril

**Diseño y Características:** Ambidiestro, superficie suave

**Puño:** Moldeado

**Uso:** Único uso

**Color:** Beige

**Empaque:** 100+-2pcs/caja, 10 o 20 cajas en master cartón

## GROSOR

LOCALIZACIÓN DEL GROSOR MEDIDA	PARED SIMPLE (mm)	
	ASTM D3578	MAXTER
DEDO	MIN 0,08	MIN 0,10
PALMA	MIN 0,08	MIN 0,09
PUÑO	N/A	MIN 0,08



## DIMENSIONES

TAMAÑO	PESO	ANCHO PALMA		LONGITUD	
		ASTM D3578	MAXTER	ASTM D3578	MAXTER
XS	4.6+-0,2	70+-10	70-79	MIN220	MIN240
S	5.0+-0,2	80+-10	80-89	MIN220	MIN240
M	5.4+-0,2	95+-10	90-99	MIN230	MIN240
L	5.8+-0,2	110+-10	100-109	MIN230	MIN240
XL	6.3+-0,2	120+-10	110-119	MIN230	MIN240

## PROPIEDADES FÍSICAS

	ANTES DE ENVEJECIMIENTO		DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO	
	ASTM D3578	MAXTER	ASTM D3578	MAXTER
RESISTENCIA (MPa)	MIN 18	MIN 18	MIN 14	MIN 14
ELONGACIÓN (%)	MIN 650	MIN 650	MIN 500	MIN 500
FUERZA DE ROTURA	N/A	MIN 6	N/A	MIN 6



**Guantes de Látex para Examen**  
*Latex examination Gloves*

**Contenido de Proteína:** Max 200 mg/dm<sup>2</sup>

**Nivel de Polvo ó Talco:** MAX 10 mg/dm<sup>2</sup>

**Norma Estandar:** ASTM D3578, EN455 Parte 1, 2, 3, 4

**Criterios de Inspección:** (muestra e inspección ISO2859)

	NIVEL DE INSPECCIÓN	AQL
IMPERMEABILIDAD	G1	1,5
DEFECTOS MAYORES	G1	2,5
DEFECTOS MENORES	G1	4,0
DIMENSIONES	S2	4,0
PROPIEDADES FÍSICAS	S2	4,0

## SELLO DE CALIDAD:

ISO9001 certificado por SGS (UK) y SIRIM (Malaysia)

ISO13485 certificado por SGS (UK)



0005  
 Authorised by

SGS United Kingdom Ltd. Systems & Services Certification  
 Rossmore Business Park, Elsomere Park, Cheshire, CH65 3EN UK  
 t+44 (0)151 350-6666 f+44 (0)151 350-6600 [www.sgs.com](http://www.sgs.com)

SGS 9001-8 01 0614



**(+572) 395 7159 - 392 7110**  
 información@dispocol.com  
 Calle 5B4 No 38-51/Cali-Colombia  
 www.dispocol.com

